



+PRODUITS

- Totalement non jaunissant.
- Résistant à la rayure.
- Résistance chimique aux agents domestiques et à l'eau.
- Classé M1.

DOMAINE D'APPLICATION

- Mobilier intérieur exclusivement.
- Cuisine, salle de bain.
- Mobiliers d'agencement.
- Mobilier de bureau, mobilier de collectivité.
- Protection des laques polyuréthanes.
- Protection des bois teintés avec les teintes de couleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage très rapide, finition soyeuse
- Conforme aux normes du mobilier de collectivité.
- Conforme aux exigences du mobilier de bureau.

• Caractéristiques à la livraison du produit :

Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)	NF EN ISO 2431	40 sec +/- -2
Masse volumique	NF EN ISO 2811-1	0,95 +/- -0.02
Extrait sec	NF EN ISO 3251	28% en poids

• Caractéristiques de séchage (hygrométrie <80%) :

Hors poussière	10 minutes
Sec	1 heure
Manipulable Ponçable	1 heure

Les valeurs données ci-dessus le sont pour une consommation normale de 100 à 120 g/m²

• Caractéristiques du film sec :

Résistance au jaunissement	totalement non jaunissant
----------------------------	---------------------------



MISE EN OEUVRE

- Préparation du produit à 20°C.
- Bien mélanger avant emploi.
- Application au pistolet.

	AIRLESS	AIRMIX	MACHINE À RIDEAUX	PNEUMATIQUES
VERNIS ACRYLIQUE PU NJ	100	100	100	100
CATALYSEUR TN20	20	20	20	20
DILUANT POLYVALENT	0 à 10	0 à 10	0 à 10	0 à 10

STOCKAGE

2 ans entre -5°C et +30°C dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

AGENT D'EXTINCTION

Mousse - Poudre - CO2

MESURES DE SÉCURITÉ

- Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.
- Consulter nos fiches techniques et de sécurité.
- Les renseignements ci-dessus regroupent nos connaissances à ce jour.
- L'utilisation reste sous le contrôle du client.
- Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde ne peut engager notre responsabilité.

CODES ET CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Finition	Code
5 L	Extra Mat 5	436 331
25 L	Extra Mat 5	436 338
5 L	Satiné / Mat 20	436 345
25 L	Satiné / Mat 20	436 352
5 L	Satiné 30	436 359
25 L	Satiné 30	436 366
5 L	Brillant 60	436 373
25 L	Brillant 60	436 380

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales.